

Grado de Revisión: G / 14-MAR-2023
Página: 1 / 2

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-310 DETERMINACIÓN DE VISCOSIDAD GARDNER

TARQ:

DEFINICIÓN.

Establece el procedimiento para determinar la viscosidad Gardner en resinas.

APARATOS y REACTIVOS.

- Tubos Gardner vacíos.
- 2. Estándares de viscosidad Gardner Holdt (A Z8)
- 3. Espátula
- 4. Tapón de hule (el usuario verifica que esté en buenas condiciones de uso).
- 5. Baño de temperatura constante a 25 ± 0.5 °C

PROCEDIMIENTO.

- 1. Si la muestra está caliente, enfriar en un recipiente con agua fría durante 5 10 minutos.
- 2. Llenar el tubo Gardner con la muestra hasta la marca de resina y colocarle el tapón; cuidar que el tamaño de la burbuja sea aproximado al tamaño de la burbuja del estándar.
- 3. Seleccionar dos estándares que más se aproximen a la viscosidad de la muestra.
- 4. Colocar el tubo con la muestra y los estándares en forma invertida dentro del baño de temperatura constante a 25 ± 0.5 °C.
- 5. Dejar los tubos dentro del baño durante al menos 15 minutos.
- 6. Tomar los tres tubos con la mano y alinearlos de tal manera que el de la muestra quede en medio de los dos estándares; asegurar también que la parte superior (plana) de los tubos quede alineada a la misma altura.
- 7. Invertir rápidamente los tubos y observar el desplazamiento de la burbuja del tubo de muestra con respecto a la burbuja en los estándares.
- 8. Si la muestra está en un rango de viscosidad de Z5 o mayor, la lectura se toma invirtiendo los tubos y dejándolos dentro del baño de agua a 25 ± 0.5 °C
- 9. Determinar la viscosidad; si los estándares seleccionados no quedan parecidos a la viscosidad de la muestra, seleccionar otros estándares y repetir desde el paso 3.
- 10. Registrar la viscosidad (puede guiarse con las imágenes de ejemplo).
- 11. Registrar según ES-AS-08 "Registros de Resultados del Manual de Técnicas de Análisis"



Grado de Revisión: **G / 14-MAR-2023**

Página: 2 / 2

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-310 DETERMINACIÓN DE VISCOSIDAD GARDNER







