

Grado de Revisión: F / 17-MAR-2023
Página: 1 / 1

MÉTODO: DESCRIPCIÓN: TARQ-700 DETERMINACIÓN DE DENSIDAD

TARQ:

DEFINICIÓN

Establecer un método para determinar la densidad de resina poliéster saturada, no saturada, vinil ester, alquidal, acríllica y gel coat.

APARATOS y REACTIVOS

- 1. Balanza granataria (precisión 0.1 gr)
- 2. Picnómetro metálico de 100 ml
- 3. Termómetro de vidrio de 50°C o 150°C

PROCEDIMIENTO

- 1. Ajustar la temperatura de la muestra a 25 ± 1°C
- 2. Pesar el picnómetro vacío y su tapa, registrar como (W1).
- 3. Llenar el picnómetro con la muestra, cuidando de no formar burbujas de aire.
- 4. Colocar la tapa al picnómetro, permitiendo que el exceso de muestra salga por el orificio de la misma, limpiar la muestra derramada.
- 5. Pesar el picnómetro con la muestra, registrar como (W2)
- 6. Calcular de acuerdo a:

Densidad (gr/cc) =
$$\frac{W2 - W1}{Vol}$$
.

Vol. = volumen del picnómetro

- 7. Reportar hasta 3 cifras decimales.
- 8. Si requiere reportar en lb/gal, multiplicar el resultado por 8.3454
- 9. Registrar según ES-AS-08 "Registros de Resultados del Manual de Técnicas de Análisis"